

DYNAFLEX L (PRIMER)

Imprimante Asfáltico Solvente/Superficies Secas

Cód. 4306

DESCRIPCION

Líquido de color negro a base de asfalto catalítico, con aditivos especiales, disueltos en solventes de rápida evaporación, recomendado como imprimante de uso general sobre superficies secas.

Ventajas

- Posee viscosidad semejante a una pintura.
- Se proporciona listo para su uso.
- De fácil aplicación sobre superficies secas y limpias.
- Una vez seco, forma una película firme, impermeable y flexible, de efectiva adherencia al sustrato.
- Empleado como imprimante asegura la firme adherencia del elemento asfáltico posterior, que se aplica en casos de impermeabilizaciones o de algún mastic asfáltico.

Usos Básicos

Se recomienda para ser empleado como imprimante general de superficies secas:

- Bases de madera
- Hormigón
- Albañilería
- Yeso, papel, cartón, etc.
- Antes de una impermeabilización en frío o en caliente
- Protección de elementos en contacto con aguas marinas
- Protección de maderas, metales, morteros y hormigones
- Protección de metales y maderas enterradas en el suelo

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulación: Producto con solvente. Mantenga alejado de toda llama o fuente de chispa / no fumar. Trabaje en lugares ventilados. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes de goma natural o sintéticos, anteojos de seguridad y mascarillas con filtro para vapores orgánicos.

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 2635 38 00.**

INSTALACIÓN

Preparación de la superficie: Las superficies a tratar deben estar limpias de polvo y materias sueltas, sin impregnación de aceites o grasas y sin afloraciones salinas o cal desmoronada. Previa aplicación del producto se deben proteger las superficies vidriadas, como también puertas y ventanas, protecciones de balcones y terrazas, etc., ya que su posterior limpieza es difícil, debido a la adherencia del producto.

Aplicación: Se aplica con brocha, escobillón o pulverizador a presión. En este último caso, puede adelgazarse hasta con un 20% de aguarrás mineral, lo que aumenta el rendimiento del producto. El área aplicada debe mantenerse bien ventilada hasta que se evaporen los solventes inflamables que el producto contiene.

Limitaciones: No puede ser utilizado en superficies húmedas, ni quedar expuesto a la luz solar.

MANTENCION

No requiere mantención ya que el producto siempre irá aplicado previo a la superficie de terminación

ECOLOGÍA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

DATOS TÉCNICO

ENSAYE	RANGO
Densidad ($^{gr}/cm^3$ a 25°C)	0,85 – 0,89
Viscosidad (cSt a 25°)	60 – 200
Solventes	Aguarrás mineral o bencina blanca
Tiempo de secado	2 – 3 horas DCC(*)
Aspecto	Líquido negro

(*) DCC: Dependiendo de las condiciones climáticas



1 de 2

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Lata 1 galón
- Lata 5 galones
- Tambor 200 litros
- Balde 5 galones
- Caja 12 latas ¼ galón
- Caja 6 latas 1 galón

Almacenamiento: Máximo 6 meses en lugares frescos y envases bien cerrados.

SERVICIO TÉCNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:

Fono: (56-2) 24782095 - 24782016

E-mail: info@dynal.cl

Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

NUMERO TOTAL DE PÁGINAS 2



2 de 2