

DYNAL DENSO

Impermeabilizante y Anticorrosivo Asfáltico / Solvente

Cód. 431012

DESCRIPCIÓN

Revestimiento asfáltico impermeabilizante, elaborado a base de asfalto catalítico y solvente de evaporación rápida. Producto listo para su uso.

Es de fácil aplicación y una vez seco forma una película impermeable, resistente, inodora y firmemente adherida a la base. **Dynal Denso**, protege contra soluciones ácidas y salinas. No es contaminante una vez que se han evaporado totalmente sus solventes.

Usos Básicos

- Impermeabilización de baños, cocinas, terrazas, jardineras, etc.
- Protección e impermeabilización de cimientos, sobrecimientos y muros de concreto o albañilería.
- Protección de elementos de hormigón armado.
- Impermeabilización interior y exterior de estanques (agua: dulce, potable y no potable).
- Protección de metales expuestos a aguas agresivas.
- Impermeabilización de subterráneos.

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulación: Producto con solvente. Mantenga alejado de toda llama o fuente de chispa/no fumar. Trabaje en lugares ventilados. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes de goma natural o sintéticos, anteojos de seguridad y mascarillas con filtro para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 2635 38 00.**

INSTALACIÓN

Preparación de superficies: El producto se debe aplicar sobre superficies imprimadas con Dynal Primer, para obtener una mejor adherencia. La superficie imprimada debe estar seca y limpia de residuos o partículas sueltas.

Aplicación:

Se aplica mediante llana, espátula o capas. Posteriormente puede aplicarse el producto nuevamente como se indica, sobre la primera capa seca, colocando una o más capas, según especificaciones.

En general deberán hacerse dos aplicaciones cruzadas, utilizando Tela D u otro refuerzo para lograr una mayor resistencia.

Debido a los solventes que posee Dynal Denso, éste se debe trabajar en lugares con buena ventilación. Limpiar las herramientas utilizadas con aguarrás mineral o bencina blanca.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES FÍSICAS	
Densidad a 25°C	0,955 gr/cm ³
Rendimiento: Superficie Imprimada con Dynal primer	450 – 500 gr/m ² por capa

MANTENCIÓN

No requiere mantención por un período de 3 años.

ECOLOGÍA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Lata 1 galón
- Lata de 5 galones
- Tambor
- Balde
- Cajas de 6 latas de 1 galón

Almacenamiento: Es inflamable mientras no se evaporen los solventes que contiene. Por este motivo, los envases deben guardarse cerrados para evitar una concentración excesiva por evaporación del solvente. Puede mantenerse 6 meses como máximo en lugares frescos y envases bien cerrados.





SERVICIO TÉCNICO

Para mayor información consulte nuestro
Departamento Técnico:
Fono: (56-2) 24782000
E-mail: info@dynal.cl
Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.



Dynal Industrial S.A.
Avda. 5 de Abril N° 4534 - Estación Central - Santiago
Tel.: 56-2-24782000- Fax: 56-2-27799157- www.dynal.cl

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica y de Medicamentos de la Universidad Católica de Chile)
Si es por emergencia toxicológica: 56-2-26353800
Si es por emergencia química: 56-2-22473600
