

IMPRIMANTE WA

PRIMER BASE PARA PROTECCIÓN DE CAÑERÍAS METÁLICAS

Cód.: 4314

DESCRIPCIÓN

Imprimante WA, es un líquido de color negro, elaborado a base de asfaltos oxidados y solventes de evaporación rápida.

Ventajas:

De muy fácil aplicación, forma una capa firme y adherida a la base, sirviendo como anclaje para el **Esmalte WA**.

Usos Básicos:

Como imprimante base, antes de la aplicación de **Esmalte WA**.

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulación: Mantenga alejado de toda llama o fuente de chispa/no fumar. Trabaje en lugares ventilados. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes de goma natural o sintética, anteojos de seguridad y mascarillas con filtro para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono: (56-2) 635 38 00.**

INSTALACIÓN

Preparación de la superficie: Aplicar sobre la cañería limpia y seca, se aplica preferentemente por pulverizado por la gran rapidez de la faena. También es aplicable a brocha o por inmersión. Se seca parcialmente en 30 minutos y totalmente entre 5 a 7 horas.

PRECAUCIONES:

Producto altamente inflamable antes de evaporarse los solventes. No se recomienda aplicar en tiempo lluvioso ni en presencia de neblina, como tampoco a temperaturas inferiores a 10° C. La labor de imprimación debe hacerse de preferencia en un lugar protegido del polvo y evitando que elementos mecánicos propios del trabajo puedan dañar la superficie tratada. Antes de comenzar con la colocación del **Esmalte WA**, deberá verificarse el total secamiento de la imprimación.

MANTENCIÓN

No requiere mantención.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES FÍSICAS	
Punto inflamación, °C mín. AASTHO T-79	38
Viscosidad a 25° C, SSF ASTM D-88	30-150
Densidad relativa, 25° C, mín. ASTM D-70	0.80
Destilación (% del destilado total) ASTM D-402	
Hasta 190° C, mín.	35
Hasta 225° C, mín.	75
Hasta 260° C, mín.	87
Hasta 315° C, mín.	97
Residuo a 360° C	30-451/2
Tiempo de secado a 20° C y 60% humedad:	
Relativa al tacto, Hr.	1/2
Total, Hr.	6

PRUEBAS DE RESIDUO	
Punto ablandamiento °C	72-107
Penetración, 100 g., 5 seg., 25°. 1/10 mm.	2 - 25
Solubilidad en cci 4, % mín.	99
Densidad relativa, 25° C mín.	0,98

ECOLOGÍA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Lata de 5 galón
- Tambores de 200 litros
- Balde

Almacenamiento: Máximo 6 meses en envases bien cerrados y bajo techo 1 año en envases bien cerrados.



1 de 2

RENDIMIENTO

6 - 10 m²/litro aproximadamente, dejando una capa de 0.02 - 0.04 mm. de espesor una vez seco.

SERVICIO TECNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:

Fono: (56-2) 4782095 - 4782016

E-mail: info@dynal.cl

Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

NUMERO TOTAL DE PÁGINAS 2