

ZONE COOL COAT 75 VOC FREE

Impermeabilizante Elastomérico Techos fríos

Cod.:

DESCRIPCIÓN

Zone Cool Coat 75 Voc Free, es un impermeabilizante elastomérico de un alto grado de reflexión formulado como un efectivo protector de techos. Forma una membrana elástica protectora capaz de contraerse y expandirse con los movimientos del techo. El producto impermeabiliza el techo y genera una capa hermética que impide el paso del agua.

El producto posee una gran adhesión y una elasticidad mayor al 200%. Puede ser aplicado en variados sustratos como mineral, gravilla, metal, Asfalto – Aluminio, hormigón, asbesto – cemento y otros. No contiene solventes ni compuestos tóxicos. El material puede ser aplicado en techos planos y pendientes.

Zone Cool Coat 75 Voc Free, encapsula las peligrosas fibras de asbesto contenidas en las planchas de Asbesto-Cemento antiguo impidiendo que estas vuelen con el viento

Usos Básicos

- Ultra-alta Reflexancia
- Impermeabilizar sin uniones y mejorar las propiedades térmicas de techumbres
- Totalmente adherido
- Enfriamiento Ahorro energía
- Encapsular el asbesto contenido en las planchas de asbesto – cemento, lo que permite proteger a las personas que viven junta a estas.
- Techos de casas, industrias, edificios con y sin pendiente.

Instrucciones de seguridad:

Producto no inflamable. No dejar al alcance de los niños.

Precaución de la Superficie: No aplicar si existe la amenaza de lluvia o sobre superficies húmedas. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes, anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, FONO:(56-2) 26 35 38 00.**

INSTALACIÓN

Preparación de la superficie:

Producto listo para su uso. No debe adelgazarse. La superficie a aplicar debe estar seca y limpia, libre de residuos sueltos. En caso de aplicar sobre planchas metálicas asegúrese de retirar el óxido superficial con una escobilla de acero.

Aplicación:

Se aplica en dos manos de tal modo de dejar una capa de buen espesor sobre la superficie. De este modo se obtiene una membrana resistente y monolítica.

Calcule el material necesario para el trabajo. No aplique en espesor menor al indicado.

Aplique la primera mano utilizando una brocha o rodillo y deje secar por al menos 3 horas (dependiendo de las condiciones ambientales).

Compruebe que el producto este seco al tacto. Posteriormente aplique una segunda mano en sentido cruzado respecto de la anterior.

Refuerce zonas de fracturas aplicando varias manos. Para daños de más de 6mm de ancho por 5cm de largo proceda de la siguiente manera: coloque sobre una mano aún húmeda una malla abierta de poliéster o fibra de vidrio. Recúbrala con **Zone Cool Coat 75 Voc Free**, una vez que el producto esté seco al tacto. Es recomendable utilizar el refuerzo en zonas críticas y detalles constructivos.

Las herramientas y manos se limpian con agua y jabón.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES FÍSICAS	
Densidad a 25°C	1,21 gr/cc
Rendimiento	1,2-1,5 Kg./m2 (750 – 1000)
Superficies horizontales	
Color	Blanco
Contenido de VOC	Cumple con los requerimientos LEED EQ Credit 4.2: Low-Emitting Materials: Paints&Coating. Contenido de VOC<100 (SCAQMD Method 304-91)

MANTENCIÓN

No requiere mantención por un periodo de 3 años. Posteriormente puede aplicarse el producto nuevamente como se indica.

ECOLOGÍA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES

➤ Balde 5 galones

Almacenamiento: 6 meses en envase cerrado desde su fabricación.

SERVICIO TÉCNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:

Fono: (56-2) 24782095 - 24782016

E-mail: info@dynal.cl

Web Site: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. Aconsejamos al usuario determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

NUMERO TOTAL DE PÁGINAS 2

