

## FIELTRO CREPADO DYNAFLEX®

### INSTALACIÓN

En Techos y Muros, se instala en forma horizontal, siempre comenzando desde la parte baja (del techo o del muro) para que para que el pliego superior quede sobre el inferior y se asegure impermeabilidad en los traslapes, los que deben ser de 10 cm. en todo el largo.

En el caso de impermeabilizaciones en caliente con Asfalto RA-85, se utiliza en capas sucesivas de asfalto-fieltro.

Se recomienda apilar rollos en posición vertical y bajo techo. Máximo tres rollos en altura utilizando capas divisorias.

### DATOS TÉCNICOS

Tipo de Fieltro	Longitud (metros)	Peso Máximo Fieltro Crepado
Crepado 10/16	16 m.	5
Crepado 10/40	40 m.	12
Crepado Nº 15 - 13 K	40 m.	13
Crepado 15/40-D	40 m.	16
Crepado 15 Libras	40 m.	23
% Saturación del Asfalto en peso	150% Aprox.	

### TAMAÑO ROLLOS

- Rollo 1x16 = 16 m<sup>2</sup>
- Rollo 1x 40 = 40 m<sup>2</sup>

# FIELTRO CREPADO DYNAFLEX®

## Fieltro Asfáltico Crepado – Línea Profesional

Cód.: 4504

### MANTENCIÓN

No requiere mantención.

### ECOLOGÍA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización.

### SERVICIO TÉCNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:

Fono: (56-2) 24782095 - 24782016

E-mail: [info@dynal.cl](mailto:info@dynal.cl)

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

### Dynal Industrial S.A.

Avda. 5 de Abril Nº 4534 - Estación Central - Santiago  
Tel.: 56-224782000 / Fax: 56-227799157

[www.dynal.cl](http://www.dynal.cl)



En caso de Emergencia llamar al **CITUC** (Centro de Información Toxicológica y de Medicamentos de la Universidad Católica de Chile)  
Si es por emergencia toxicológica: 56-2-26353800  
Si es por emergencia química: 56-2-22473600





## FIELTRO CREPADO DYNAFLEX®

**Fieltro Crepado Dynaflex**, es un producto profesional elaborado a partir de un fieltro crudo base, de terminación crepado, de alta saturación con asfalto (hasta 150%), mediante impermeabilización térmica.

Lámina impermeable y resistente de textura crepada que le proporciona gran flexibilidad y adherencia al elemento ligante, característica que le permite absorber pequeñas contracciones o dilataciones de la base.



## FIELTRO CREPADO DYNAFLEX®

### Fieltro Asfáltico Crepado – Línea Profesional

Cód.: 4504



#### Usos Básicos

**Techos Inclinados:** bajo cubiertas de tejas asfálticas, zinc, metálicas, tejas de arcilla, fibrocemento, madera u otros.

**Muros:** bajo recubrimientos de siding de PVC, tinglado de madera, fibrocemento u otros.

#### Características

- Como barrera contra la humedad por efecto de condensación.
- Evita el paso del agua al interior de la vivienda.
- Como barrera de vapor y de aire en tabiques y muros.
- Cartón crepado de alta calidad impregnado con bitumen especialmente formulado.
- Fácil de transportar e instalar.
- Ecológico, 100% reciclable