




		CONSUMO
IMPRIMACIÓN DANOPRIMER® EP DANOPRIMER® PU 	Aplicar con llana de goma, rodillo o brocha asegurando una capa continua y sin poros. Se recomienda el espolvoreo sobre la imprimación fresca de árido 0,5mm ($\pm 1 \text{ kg/m}^2$). En soportes muy absorbentes aplicar 2 capas.	0,3 Kg/m^2 0.15 Kg/m^2
MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACIÓN DANOPUR® HT  ARMADURA PET 50 	DANOPUR HT es una membrana monocomponente a base de poliuretano, para la impermeabilización con elevada elasticidad, capacidad de las grietas de la capa y buena resistencia química. DANOPUR HT se aplica utilizando rodillo o equipo de proyección airless. En la primera capa, aún en estado húmedo, colocar la armadura PET 50 (el solape de esta armadura deberá estar comprendida entre 5 y 10 cm).	2,4 Kg/m^2 Espesor en seco 1,5mm

Los consumos indicados pueden ser superiores dependiendo de la rugosidad, temperatura y rugosidad del soporte, así como las pérdidas generadas durante la aplicación.

Aunque la información contenida en este documento es fidedigna y certera, y representa nuestra experiencia y conocimiento, no representa ninguna garantía o implicación por las recomendaciones realizadas por nosotros, nuestros representantes o distribuidores, dado que las adecuadas condiciones de empleo y la responsabilidad de la aplicación está fuera de nuestro alcance.