

DYNA LATEX 1

Emulsión de Adherencia para Morteros

Cód. 313001

DESCRIPCION

Dyna Latex 1 es una emulsión sintética que se adiciona directamente al agua de amasado de morteros de cemento, que tienen altas exigencias de adherencia.

El producto adicionado al agua de amasado, confiere al mortero las siguientes propiedades:

- Mejora la adherencia sobre hormigón, piedra, ladrillo, metales ferrosos, cerámicas, albañilería.
- Aumenta la elasticidad, flexotracción del mortero.
- Disminuye riesgos de fisuración del mortero.
- Aumenta la impermeabilidad.
- Mejora la dureza superficial, reduciendo el desgaste y el polvo.
- Aumenta notablemente la durabilidad de la reparación.

Usos Básicos

- Lechadas de adherencia en general.
- Morteros de estuco de bajo espesor.
- Morteros de reparación para pisos, parches albañilería.
- Morteros para pisos antipolvos y resistente a abrasión.
- Morteros para fijación de azulejos, baldosas, pastelones.
- Morteros que requieren impermeabilidad y resistencia a ataque químico.
- Morteros de nivelación y afinado de pisos.

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulación: Producto no inflamable. No dejar al alcance de los niños. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes, anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 635 38 00.**

INSTALACION

Preparación del soporte o superficie: Los soportes de hormigón deben ser sólidos y estar en buenas condiciones, limpios de polvo, grasa, aceite o pintura. Eliminar partes sueltas o mal adheridas. Humedecer la superficie con agua hasta saturar; no deberá quedar agua libre en la superficie.

Aplicación:

Lechada de Adherencia: La dilución de amasado de la mezcla, se obtiene mezclando una parte de **Dyna Latex 1** en volumen con 2 partes de agua. Esta dilución preparada se adiciona en la mezcla seca de arena / cemento en relación 1/1.

Utilizar arena fina tamaño máximo de granulometría 2mm; mezclar lentamente la cantidad de líquido hasta obtener una consistencia de pasta cremosa. Aplicar la lechada con brocha o escobilla, en espesor aproximado de 2mm en un tiempo máximo de 30 minutos. Se recomienda no aplicar con temperaturas superiores a 30°C.

Mortero con Dyna Latex 1: Se diluye en el agua de amasado, mezclando una parte de **Dyna Latex 1** con 2 a 5 partes de agua en volumen. Esta dilución se mezcla con el mortero seco adicionando pasta líquida, hasta obtener la consistencia deseada, la aplicación y el curado del mortero, se realiza siguiendo los procedimientos tradicionales, debiendo aplicarse en un tiempo máximo de 30 minutos.

Observaciones: Es importante prevenir un secado excesivamente rápido de la superficie del mortero con **Dyna Latex 1** para lo cual se recomienda proteger la superficie con una lámina de plástico o aplicar la membrana de curado.

- Nota:**
- **Dyna Latex 1** no es tóxico, ni corrosivo.
 - La limpieza de los útiles y herramientas debe realizarse con agua inmediatamente después del empleo.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES FÍSICAS	
Aspecto	Líquido blanco lechoso
Densidad	Aprox. 1,04 gr/cc

MANTENCIÓN

No requiere mantención.

ECOLOGÍA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Lata 1 galón
- Tambores de 200 kilos
- Balde de 5 galones

Almacenamiento: En lugar seco y fresco, se puede almacenar hasta 1 año en su envase original, bien cerrado.



1 de 2

Dynal Industrial S.A.

Avda. 5 de Abril N° 4534 - Estación Central - Santiago

Tel.: 56-2-4782000- Fax: 56-2-7799157- www.dynal.cl

SERVICIO TECNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:

Fono: (56-2) 4782095 - 4782016

E-mail: info@dynal.cl

Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si estos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

NUMERO TOTAL DE PÁGINAS 2



2 de 2

Dynal Industrial S.A.
Avda. 5 de Abril N° 4534 - Estación Central - Santiago
Tel.: 56-2-4782000- Fax: 56-2-7799157- www.dynal.cl

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica y de Medicamentos de la Universidad Católica de Chile)
Si es por emergencia toxicológica: 56-2-6353800
Si es por emergencia química: 56-2-2473600