

DYNALATEX III DRY

Promotor de adherencia para yeso terminación microrugosa para enyesado sobre superficie seca

Cod.: 313010

DESCRIPCION

Dynalatex III Dry es un mortero fino promotor de adherencia para yeso, listo para su uso, fabricado en base a resinas de última generación, cuarzos seleccionados y adhesivos sintéticos, especialmente formulado para adherir firmemente empastes de yeso a las superficies lisas de hormigón. Genera una terminación microrugosa, donde se ancla firmemente el yeso, una vez aplicado y seco. Esto permite enlucir sin límite de tiempo en la colocación del yeso.

Ventajas

- Sin límite de tiempo para la aplicación del yeso
- Fácil y rápida aplicación con rodillo
- Color y textura permiten verificar fácilmente su correcta aplicación
- Terminación microrugosa seca donde se ancla firmemente el yeso

Usos Básicos

- Aplicación de yeso sobre superficies muy lisas de hormigón

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulación: Producto no inflamable. No dejar al alcance de los niños. Evitar el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protegerse utilizando guantes, anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 2635 38 00.**

INSTALACION

Preparación de la superficie: Remueva los restos de pinturas antiguas y papel mural. Limpie las partículas sueltas de la superficie con brocha o escobillón. Lave y elimine toda presencia de desmoldantes y membranas de curado cerosas, siguiendo las indicaciones del fabricante.

Aplicación:

Abra el envase y agite con una paleta a lo menos 3 minutos, para así obtener una sustención óptima para la aplicación con rodillo o brocha.

El producto puede ser aplicado sin límite de tiempo, mezclando cada vez que se ocupe.

Sobre el hormigón seco, aplique **Dynalatex III Dry** con rodillo o brocha, cubriendo toda la superficie que se va a enlucir con yeso.

Normalmente, el recubrimiento con **Dynalatex III Dry** estará listo para recibir yeso después de 4 horas (seco al tacto), en zonas de alta temperatura puede aplicar cuando esté sólo seco al tacto.

DATOS TECNICOS

PROPIEDADES FISICAS	
Color	Verde
Densidad	1,32

MANTENCION

No requiere mantención por ser un producto intermedio.

ECOLOGIA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Galón 5kg. aproximadamente
- Balde 25kg. aproximadamente

Almacenamiento: 6 meses en envase original bien sellado mantenido bajo techo, en ambiente seco

SERVICIO TECNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:

Fono: (56-2) 224782095 - 224782016

E-mail: info@dynal.cl

Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.



En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica y de Medicamentos de la Universidad Católica de Chile)
Si es por emergencia toxicológica: 56-2-226353800
Si es por emergencia química: 56-2-222473600

Dynal Industrial S.A.

Avda. 5 de Abril N° 4534 - Estación Central - Santiago
Tel.: 56-2-224782000- Fax: 56-2-227799157- www.dynal.cl