

DYNACURE® G-11

Membrana de Curado para Hormigón

Cód: 180308 (Ámbar) – 180306 (Blanco)

DESCRIPCIÓN

Dynacure® G11, es un recubrimiento formulado con resinas acrílicas y solventes para el curado y sellado del hormigón fresco. La superficie una vez seca es clara, no resbalosa, no amarillea y es estable a la radiación UV.

Dynacure® G11, en sus versiones blanco y ámbar cumple con la Especificación 8.402.3 del Volumen 8 del Manual de Carreteras, según Certificado de Ensaye 0529/111 del 08.08.2016 emitido por Laboratorio Nacional de Vialidad- Ministerio Obras Públicas Chile.

VENTAJAS

- Genera una película continua e impermeable que protege al hormigón fresco de la lluvia y el aire, evitando al mismo tiempo la evaporación prematura del agua de amasado.
- Disminuye los riesgos de fisuración del hormigón por retracción si éste sufriera un secado prematuro.
- La película se forma dentro de 10 minutos de pulverizado sobre hormigón fresco

USOS BÁSICOS

Dynacure® G11, es adecuado para usar en el curado de una amplia variedad de proyectos de construcción con Hormigón, tales como:

- Losas y Muros de Hormigón
- Pavimentos y Carreteras
- Puentes
- Canales de Riego
- Pisos comerciales e Industriales
- Elementos Prefabricados
- Obras de Hormigón en General

INSTALACIÓN

Aplicación: Dynacure® G11, se aplica con pulverizador sobre hormigón fresco, cuando haya desaparecido completamente el agua superficial. Se recomienda que se intente la aplicación sólo cuando el trabajo no dañe la superficie. La temperatura debería ser sobre 5 °C antes de la aplicación.

También puede aplicarse con brocha o rodillo en áreas menores, mientras el hormigón no sea dañado por el método de aplicación.

Durante la aplicación se debe evitar el apozamiento y/o la falta de producto y el tránsito peatonal se debe restringir por al menos 4 horas (12 horas preferibles) después de la aplicación. Capas adicionales pueden ser aplicadas después que la superficie ha secado completamente.

Dynacure® G11, da al hormigón un color ámbar o blanco, lo que permite apreciar su correcta aplicación.

PRECAUCIONES

- Se recomienda agitar y filtrar sólo si es necesario antes de usar.
- Lave a menudo boquillas y pulverizadores con aguarrás
- o kerosene.
- Es un producto inflamable.
- Es incompatible con productos que contienen agua

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES FÍSICAS	
Colores	Ámbar y Blanco
Densidad a 20°C	0,822 +- 0.02

ECOLOGÍA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Tambor 200 litros
- Lata 5 galones

Almacenamiento: Almacenar a temperatura mayor a 10°C.



SERVICIO TÉCNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico: Fono: (56-2) 2478 2000.
E-mail: info@dynal.cl / Sitio Web: www.dynal.cl

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Precauciones de Manipulación: Mantenga alejado de toda llama o fuente de chispa / no fumar. Trabaje en lugares ventilados. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes de goma natural o sintética, anteojos de seguridad y mascarillas con filtro para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.

En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono: (56-2) 2635 3800.

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

